



Buildmix Hardener Floor-Top

Bột tăng cứng sàn

Mô tả

Buildmix Hardener Floor-Top được sản xuất theo công thức đặc biệt trên cơ sở lượng xi măng vừa đủ, phụ gia và cốt liệu tự nhiên chọn lọc chất lượng cao có các cỡ hạt được chọn lọc phù hợp với điều kiện làm việc của sàn bê tông. **Buildmix Hardener Floor-Top** không có tạp chất hữu cơ, có khả năng chịu va đập và chống mài mòn cao, dễ dàng thi công và hoàn thiện **Buildmix Hardener Floor-Top** làm tăng cường độ, bảo vệ lâu dài bề mặt sàn bê tông. **Buildmix Hardener Floor-Top** ở dạng bột trộn sẵn, thuận tiện khi sử dụng...

Ưu điểm

- Không gây rỉ sét, được trộn sẵn thuận tiện khi sử dụng, bề mặt bóng;
- Tăng cường độ và chống mài mòn cho sàn bê tông;
- Giảm tối thiểu công bảo dưỡng và tăng tuổi thọ sàn bê tông từ 3 đến 5 lần so với sàn bê tông thường;
- Thuận tiện vệ sinh làm sạch và có khả năng chống trơn trượt.

Ứng dụng

Buildmix Hardener Floor-Top được chế tạo để tăng cứng cho các loại sàn bê tông chịu tác động mòn mài hoặc tác động va chạm của tải trọng nhẹ qua lại bao gồm: Diện tích sàn chịu sự qua lại thường xuyên, sàn tầng hầm, nền nhà xưởng sản xuất, bãi đỗ xe, sàn đỡ hàng..... sàn bê tông sử dụng **Buildmix Hardener Floor-Top** để dàng vệ sinh và có khả năng chống trơn trượt tốt. Vì **Buildmix Hardener Floor-Top** sử dụng cốt liệu tự nhiên nên sản phẩm không chứa kim loại do đó không bị rỉ sét nên có thể sử dụng cho cả sàn trong nhà và ngoài trời.

Thông tin sản phẩm

Dạng	: Bột.
Màu sắc	: Xanh, xám, vàng, đỏ tươi, nâu đỏ
Quy cách	: Bao 25kg.
Hạn sử dụng	: 12 tháng khi bảo quản tốt.

Hướng dẫn sử dụng

Trộn: Không yêu cầu trộn

Rắc lần đầu: Vào thời điểm bê tông đạt cường độ đủ cho người đi qua và không còn đọng nước trên bề mặt tiến hành rải bột **HT TopFloor Hardener**. Sử dụng 2/3 số lượng bột định mức cho lần rải đầu tiên. Nên rải bột ở khu vực gần tường và chân cột trước. Rải bột đều bằng cách rắc nhỏ lượng bột thành các lần, lớp sau vuông góc với lớp trước. Không nên đứng rải bột ở vị trí cố định để tránh sự phân tán bột không đều.

Xoa lần đầu: Cần xoa ngay sau khi rải bột, tiến hành xoa tại khu vực chân tường, chân cột trước. Không nên xoa quá lâu, chỉ nên xoa đủ để lớp bột rải kết dính với bê tông.

Rắc bột và xoa lần hai: Ngay sau khi rải bột và xoa lần đầu, tiến hành rắc bột và xoa lần thứ hai.

Xoa hoàn thiện: Công tác xoa hoàn thiện được tiến hành ngay sau khi bề mặt ẩm và đã cứng, nên đặt cánh xoa nằm ngang. Khi bề mặt đã cứng hơn, tiến hành xoa với cánh xoa hơi nghiêng. Trong khi xoa nếu có hiện tượng vữa xi măng - cát dính vào cánh xoa thì phải dừng lại vệ sinh cánh xoa để tránh gây rỗ và khuyết tật bề mặt.



Bảo dưỡng: Dùng nước để dưỡng hộ sau 8 giờ. Bảo vệ bề mặt sàn đã xoa tránh các tác động qua lại.

Nhiệt độ thi công: Điều kiện tốt nhất để sử dụng **Buildmix Hardener Floor-Top** là từ 15°C đến 35°C. Nhiệt độ thi công bê tông không thể thấp hơn 10°C. Đây là khoảng nhiệt độ an toàn để bề mặt bê tông không bị nứt trong quá trình đóng rắn. Nhiệt độ trên 35°C có thể gây ra trạng thái bất lợi cho kết cấu. Trong các điều kiện nhiệt độ khác nên điều chỉnh nhiệt độ thích hợp trước khi thi công **Buildmix Hardener Floor-Top**. Liên hệ với nhà sản xuất để có thêm thông tin chi tiết.

Mật độ tiêu thụ

Với các loại sàn sử dụng cho giao thông đi lại:

- Sàn chịu tải trọng nhẹ đến trung bình: **4,0 kg/m²**

- Sàn chịu tải trọng nặng : **6kg/ m²**

Lưu ý

- Sàn sử dụng bột tăng cường **Buildmix Hardener Floor-Top** không được khuyến cáo dùng cho diện tích chịu oxy hoá, dầu mỡ, axit hữu cơ và các tác nhân tương tự.

- Trong trường hợp sử dụng **Buildmix Hardener Floor-Top** cho bê tông chứa hơn 3% bột khí hoặc sản xuất bê tông cấu kiện lắp ghép hoặc đúc sẵn cần liên hệ trực đơn vị sản xuất để được tư vấn chi tiết.

Vệ sinh

Rửa sạch dụng cụ và thiết bị sử dụng bằng nước trước khi **Buildmix Hardener Floor-Top** đóng rắn.

Đóng gói

- **Buildmix Hardener Floor-Top** được đóng trong bao giấy nhiều lớp - có bao nilon chống ẩm, khối lượng 25 kg

Sức khoẻ và phòng ngừa

- Sản phẩm có chứa xi măng silic dioxit nên có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc. Đeo găng tay và khẩu trang khi thi công.

Bảo quản

Che đậy sản phẩm để chống xâm nhập của hơi ẩm và khí CO₂. Bảo quản trong kho khô ráo và thoáng mát

Khuyến cáo:

- Thông tin kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Những thông tin trên đây chỉ mang bản chất chung, khi sử dụng sản phẩm cần kiểm tra mức độ thích hợp theo từng trường hợp cụ thể.
- Công ty cung cấp sản phẩm, tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật nhưng không bao gồm việc giám sát sử dụng dụng sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.