



BestTile CE150

Dec 2022 Version

Keo dán gạch, gốc xi măng-polymer cải tiến, một thành phần

Mô tả:

- BestTile CE150 là keo dán gạch, gốc xi măng-polymer cải tiến, trộn sẵn, một thành phần. Khi sử dụng chỉ cần trộn đều với nước sạch.
- BestTile CE150 được làm từ xi măng đặc biệt, cốt liệu khoáng chọn lọc và các phụ gia, polymer biến tính chuyên dụng.

Ứng dụng:

- Dán gạch lát nền, sàn, sân thượng, hồ bơi, ...
- Dán gạch men ốp tường các loại tường đứng, tường nghiêng...
- Dán gạch trang trí, gạch bê tông giả cổ...
- Dán ngói lợp mái, ngói trang trí trong các trường hợp đặc biệt.
- Dán các tấm pa-nen sợi khoáng dùng cho mục đích cách âm, cách nhiệt...

Ưu điểm:

- Độ dẻo cao, độ bám dính tốt, thời gian thi công, cho phép chỉnh sửa dài, không chảy vữa nên rất thuận tiện trong quá trình thi công, tiết kiệm vật tư và nhân công một cách đáng kể.
- Tính năng chống thấm cao hơn so với các loại vữa truyền thống vì trong thành phần có chứa các loại phụ gia đặc biệt.
- Trộn sẵn, một thành phần, định lượng chính xác các thành phần nên dễ sử dụng, tránh rủi ro trong quá trình pha chế tại công trường.
- Cường độ phát triển nhanh và cao, mau đưa công trình vào sử dụng.
- Tăng cao giá trị thẩm mỹ cho công trình.
- Không độc hại, có thể sử dụng cho hồ chứa nước sinh hoạt.
- Không chứa chloride gây ăn mòn cốt thép.
- Thích hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

THÔNG TIN SẢN PHẨM:**Dạng tồn tại:**

Dạng bột khô.

Màu sắc:

Xám, ngoài ra cung cấp các màu khác theo yêu cầu.

Khối lượng riêng:Dạng bột khô: 2.60 ± 0.02 kg/lít. Dạng ướt: 1.80 ± 0.02 kg/lít.**Tỷ lệ nước trộn:**

20 ÷ 22 % so với trọng lượng bột.

Định mức sử dụng:Bình quân: 1.65 kg bột khô/1m²/1mm độ dày lớp keo.**Điều kiện bảo quản:**

Bao đóng kín, chống ẩm, để nơi thoáng mát, khô ráo.

Thời gian bảo quản:

Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đóng gói:

25 kg/bao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**Cường độ nén:** ≥ 15 MPa.

(ASTM C349-14)

Ở điều kiện chuẩn: ≥ 1.0 Mpa.**Cường độ bám dính:**Sau khi gia nhiệt: ≥ 1.0 Mpa.(TCVN 7899-2:2008
ISO 13007-2:2005)Sau khi ngâm nước: ≥ 1.0 Mpa.**BESTMIX CORPORATION**

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
Tân Uyên Town, Bình Dương Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn**HCMC OFFICE 1:**378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn**HCMC OFFICE 2:**23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn**NHA TRANG OFFICE:**989 Le Hong Phong Street,
Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn**CENTRAL BRANCH:**478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn**NORTHERN BRANCH:**TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn

THI CÔNG:
Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt trước khi thi công phải được vệ sinh đúng yêu cầu, các mảng ba-vớ hoặc bụi bẩn, rong rêu, nấm mốc... phải được loại bỏ hoàn toàn bằng những biện pháp thích hợp. Đặc biệt, nếu bề mặt bị nhiễm dầu, nhớt, mỡ... phải được xử lý triệt để trước khi thi công BestTile CE150 các loại.
Nên làm ẩm bề mặt trước khi thi công ít nhất 05 phút.

Trộn:

Dùng một thùng sạch có dung tích thích hợp, cho lượng nước trộn tương ứng vào trước, cho cần khuấy có tốc độ 300 ÷ 400 vòng/phút chạy đều và tiếp tục cho từ từ lượng BestTile CE150 cần thiết vào trộn cho đến khi đồng nhất. Thời gian trộn thông thường khoảng 05 phút kể từ lúc kết thúc việc cho BestTile CE150 vào nước. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện cụ thể để quyết định thời gian trộn thích hợp nhằm đảm bảo hỗn hợp đồng nhất, không bị vón cục.

Thi công:

Dùng bàn chà sắt hoặc plastic có răng cưa thích hợp để trét đều hỗn hợp BestTile CE150 lên diện tích bề mặt cần dán gạch. Công tác dán gạch được tiến hành từ dưới lên trên theo hàng ngang. Dùng búa cao su và các dụng cụ thích hợp khác để chỉnh sửa vị trí viên gạch theo ý muốn.
Thời gian cho phép thi công và chỉnh sửa có thể kéo dài đến 30 phút kể từ lúc trộn BestTile CE150 với nước. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện nhiệt độ môi trường, tình trạng làm ẩm bề mặt...

Lưu ý:

Thời gian thi công và chỉnh sửa không được kéo dài quá 60 phút kể từ lúc trộn. Không thêm bất cứ vật liệu nào khác vào BestTile CE150 khi sử dụng (ngoại trừ nước trộn).
Không sử dụng phần vật liệu đã quá thời gian cho phép thi công.

Vệ sinh:

Vệ sinh dụng cụ, thiết bị thi công ngay sau khi hoàn tất công việc và trước khi vật liệu đóng rắn bằng nước sạch và xà phòng. Khi vật liệu đóng rắn, chỉ vệ sinh bằng các biện pháp cơ học thích hợp.

An toàn:

BestTile CE150 không thuộc loại độc hại, nguy hiểm. Tuy nhiên, BestTile CE150 có tính kiềm như các sản phẩm có chứa xi măng thông thường khác nên có thể gây dị ứng da khi tiếp xúc lâu.
Cần mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ... khi sử dụng sản phẩm.
Trong trường hợp bị rơi vào mắt, mũi, miệng... nên rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm.

BESTMIX CORPORATION

www.bestmix.vn

HEAD OFFICE:
Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Email: info@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 1:
378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Email: bm1@bestmix.com.vn

HCMC OFFICE 2:
23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Email: bm2@bestmix.com.vn

NHA TRANG OFFICE:
989 Le Hong Phong Street,
Phuoc Long Ward, Nha Trang City
Tel: 090 545 3579
Email: bm3@bestmix.com.vn

CENTRAL BRANCH:
478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Email: bm4@bestmix.com.vn

NORTHERN BRANCH:
TT6.2 - 65, Dai Kim Urban Area,
Hoang Mai District, Ha Noi City
Tel: (024) 3200 8234
Email: bm5@bestmix.com.vn